COLD-DRAWN SEAMLESS TUBES FOR HEAT EXCHANGERS

O.D.		BWG THICKNESS SERIES - AVERAGE WALL - (AVERAGE THICKNESS)											
DIA. (IN)	(mm)	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4,191	3,759	3,403	3,048	2,768	2,413	2,108	1,828	1,651	1,473	1,244	1,066
		WEIGHT (kg/mt)											
5/8”	15,875		1,123	1,047	0,964	0,895	0,801	0,716	0,633	0,579	0,523	0,449	0,389
3/4”	19,05		1,417	1,313	1,203	1,111	0,99	0,881	0,776	0,708	0,638	0,546	0,473
1”	25,4	2,192	2,006	1,846	1,68	1,545	1,368	1,211	1,063	0,967	0,869	0,741	0,64
11/4”	31,75	2,848	2,595	2,379	2,157	1,978	1,746	1,541	1,349	1,225	1,1	0,936	0,807
11/2”	38,1	3,504	3,183	2,912	2,635	2,412	2,124	1,871	1,635	1,484	1,33	1,131	0,974
2”	50,8	4,817	4,361	3,977	3,589	3,279	2,879	2,531	2,208	2,001	1,792	1,52	1,307

O.D.		BWG THICKNESS SERIES - MINIMUM WALL - (MINIMUM THICKNESS)											
DIA. (IN)	(mm)	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4,191	3,759	3,403	3,048	2,768	2,413	2,108	1,828	1,651	1,473	1,244	1,066
		WEIGHT (kg/mt)											
5/8”	15,875		1,197	1,12	1,035	0,963	0,865	0,775	0,687	0,63	0,57	0,49	0,425
3/4”	19,05		1,521	1,413	1,298	1,202	1,073	0,957	0,845	0,772	0,696	0,597	0,517
1”	25,4	2,364	2,168	1,999	1,823	1,679	1,489	1,32	1,16	1,056	0,95	0,811	0,701
11/4”	31,75	3,085	2,816	2,585	2,348	2,155	1,904	1,683	1,475	1,341	1,204	1,025	0,884
11/2”	38,1	3,807	3,463	3,171	2,873	2,632	2,32	2,046	1,79	1,625	1,458	1,239	1,068
2”	50,8	5,251	4,758	4,344	3,923	3,586	3,151	2,772	2,419	2,194	1,965	1,668	1,435